

PENEPLUG

OPIS

PENEPLUG® je brzovezujući kristališući hidroizolacioni reparatur malter namenjen za zaustavljanje aktivnih prodora vode i vlage.

PREPORUČUJE SE ZA

PENEPLUG® se koristi, unutra ili napolju, za momentalno zaustavljanje prodora vode, ili tamo gde je zahtevano brzo vezivanje i rano postizanje čvrstine.

- Zaptivanje i zaustavljanje aktivnih prodora vode
- Zaptivanje prodora kroz spojnice, kroz otvore ili pukotine

PENEPLUG® se koristi na sledećim tipovima podloga:

- Beton
- Malter
- Cigla
- Kamen

PREDNOSTI

- Zaustavlja protok vode
- Stvrdnjava već za 30 sekundi po zamešavanju
- Dugotrajan
- Može da se koristi pod vodom
- Koristi se zamešan s vodom, ili u suvom stanju
- Jednostavan za primenu
- Zapakovan u praktične, hermetički zatvorene kante

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine: Podloga mora da bude čista, čvrsta i bez ikakvih površinskih nečistoća, kao što su ulja, premazi, boje, blato. itd. Cureći otvor mora da se proštemuje do zdrave podloge, u obliku koji je pogodan da primi PENEPLUG®.

Mešanje: Vreme vezivanja veoma zavisi od količine vode koju koristimo za mešanje. Standardni odnos mešavine na 20°C je 1 kg PENEPLUG® na oko 0.25 lt vode. PENEPLUG® se dodaje u vodu i brzo meša. Konsistencija mešavine treba da bude polu-suva, sposobna da održi oblik kad je šakom oblikujete u grudvu, a da se mrvli kad je stisnete prstima. Vreme mešanja je oko 15 sekundi, a finalno vezivanje se odigrava nekih 30 sekundi kasnije. Pri hladnom vremenu, koristite mlaku vodu. Pri velikim vrućinama, koristite hladnu vodu.

Nanošenje: Kako bi se izbeglo rasipanje, PENEPLUG® mešajte samo u malim količinama.

Po zamešavanju, odmah ugradite PENEPLUG® na predviđeno mesto. Materijal se umesi u obliku čepa i pritisne na otvor. To može da se učini uz pomoć komada drveta i čekića. Jako utisnite materijal u otvor i, pritiskajući što jače, držite ga čvrsto bez pomeranja oko 30 sekundi, ili dok se ne stvrdne.

Kad je curenje zaustavljeno, popunite ostatak šupljine sa PENECRETE MORTAR™.

Uklonite višak materijala.

Lagano pokvasite površinu i nanosite na nju finalni premaz PENETRON®.

U nekim situacijama, PENEPLUG® se nanosi u praškastom stanju. Pošto ste pripremili površinu na gore opisani način, šaku praha jednostavno pritisnite na cureći otvor u trajanju od 30-60 sekundi.

PAKOVANJE

Proizvod se isporučuje u vrećama od 18 kg ili kantama od 25 kg.

SKLADIŠTENJE / ROK UPOTREBE

PENEPLUG® se skladišti u suvom, na temperaturi višoj od 7°C.

12 meseci u neotvorenom, neoštećenom originalnom pakovanju, u suvom i hladnom okruženju.

SIGURNOSNE I ZAŠTITNE MERE

Penetron sadrži cement. Može da iritira oči ili kožu. Penetron može da izazove reakciju u kontaktu s kožom. Čuvati van dohvata dece. Izbegavati kontakt s kožom i očima. Ako dospe u oči, odmah obilato isprati vodom i obratiti se lekaru. Nosite zaštitne rukavice. Za detaljnije informacije, proučite uputstvo za bezbedno korišćenje materijala (MSDS).

GARANCIJA

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, da su u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve propisane

komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, bez prihvatanja odgovornosti po drugom osnovu, uključujući trenutnu i posledičnu štetu.

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM OSNOVU NE GARANTUJE KOMERCIJALNI ASPEKT PROIZVODA, NITI NJEGOVU PRIMEN-LJIVOST U ODREĐENOJ SITUACIJI, I OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE DRUGE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE.

Na korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim.